Żel silikonowy REPLAYGEL /
two-component reaccessible repositionable gel for electrical insulation up to 1 kV

materiał / material: żel silikonowy / silicone gel
kolor / color: jasnozielony / light green
wytrzymałość dielektryczna / dielectric strength: 24kV/mm
proporcje mieszania / mixing proportions: 1:1
temp. pracy / working temp.: -60°C ÷ 200°C
czas łączenia w temp: +23°C - 25 min / fast curing: 25 minutes at 23˚C
brak daty przydatności / without expiration



Typ / Type	Pojemność / volume [l]	Rodzaj opakowania / kind of package	
REPLAYGEL-MPR3100	1,00	tubka / tube	

CE etelec electrical technology RoHS Compliant HF Halogen Free