PRODUKTY TERMOKURCZLIWE

Płaty termokurczliwe BPT /
wrap around sleeve BPT



materiał / material: poliolefin + klej termotopliwy, grzebień ze stali nierdzewnej / polyolefin + stainless steel
temp. pracy / working temp.: -30°C ÷ 60°C
temp. pełnego skurczu / fully shrink temp.: 110°C
współczynnik skurczu / shrink ratio: 3:1, 4:1
tolerancja / tolerance: ±5%

Typ / Type	Wymiary / dimensions [mm]				Opakowanie [szt] / package [pcs]	
	Przed obkurczeniem / as supplied	Po obkurczeniu / after shrinking	Grubość ścianki /wall thickness	Długość / length [m]		
BPT-34/8	34	8	3,0	1	1	
BPT-42/10	42	10	3,0	1	1	
BPT-53/13	53	13	3,0	1	1	
BPT-75/20	75	20	3,0	1	1	
BPT-93/25	93	25	3,0	1	1	
BPT-135/34	135	34	3,0	1	1	
BPT-198/55	198	55	3,0	1	1	

RoHS Compliant

Dane techniczne / Technical data

Właściwości / Properties	Metoda badania / Test method	Wynik / Specifications
Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile strength	ASTM D 638	>15
Ostateczne wydłużenie / Elongation at break	ASTM D 638	>400
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu cieplnym / Tensile strength after (MPa)	150°C × 168h	>13,7
Wytrzymałość dielektryczna / Dieletric strength (kV/mm)	ASTM D 149	>12

Właściwości kleju / Properties adhesive	Metoda badania / Test method	Wynik / Specifications
Temperatura mięknięcia / Softening temperature (°C)	ASTM E28	90 ± 10